



BELUGA 285 C

New spearhead, its high-end construction combined with nano ceramic technology provides a deep black shade, allowing privacy while effectively rejecting heat.



Záruka SOLAR SCREEN®
15 ROKY



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

↔ **152 cm**

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST


Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitěm skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	1 %
Propustnost viditelného světla	16 %
Odraz venkovního viditelného světla	6 %
Odraz vnitřního viditelného světla	6 %
Celková odražená sluneční energie	63 %
Celková odražená sluneční energie 2*	%
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	8 %
Absorpce sluneční energie	75 %
Přenos sluneční energie	17 %
Snížení oslnění sluncem	85 %
Hodnota g	
Hodnota u	
Odražené infračervené záření (760-2500 nm)	85 %
Stínící součinitel	
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30.5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	50 μ

Barva zvenku : BLACK

KONSTRUKCE

1. Hard scratch resistant layer, for durability and ease of maintenance during window cleaning
2. High optical quality dyed polyester without optical distortion
3. Bonding adhesive
4. High optical quality dyed polyester, with anti-heat nano ceramic particles
5. PS adhesive, glass polymerization within 15 days
6. Protection release liner, disposable after installation



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Soapy water solution (ref. 600-F0355 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	!
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	×
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	!
Čirá dvojitá okenní tabule	×
Tónovaná dvojitá okenní tabule	×
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	!
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	×
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	×
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	×

✓ Ano ! Pozor × Nedoporučeno

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal shock analysis report.