



SPECTRA 333 XC

Ultimate evolution of the external Spectra series, nano ceramic base for recall, avoiding interference with electrical devices while providing a high level of infrared protection, which improves here its construction, providing best of class warranty.



Záruka SOLAR SCREEN®
 Viz upozornění „nové záruky pro fólie do exteriéru“



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

↔ **152 cm**

↔ **182 cm**

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST


Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	<1 %
Propustnost viditelného světla	75 %
Odraz venkovního viditelného světla	8 %
Odraz vnitřního viditelného světla	8 %
Celková odražená sluneční energie	56 %
Celková odražená sluneční energie 2*	59 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	6 %
Absorpce sluneční energie	53 %
Přenos sluneční energie	41 %
Snížení oslnění sluncem	29 %
Hodnota g	0,49
Hodnota u	5,08
Odražené infračervené záření (760-2500 nm)	95
Stínící součinitel	0,6
Typ instalace : Exteriér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	75 μ

Barva zvenku : HIGHLY NEUTRAL

KONSTRUKCE

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality, s „nano-keramickými“ částicemi proti IR paprskům
3. Přilnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	!
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	!
Tónovaná dvojitá okenní tabule	!
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	!
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✗
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	!

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal chock analysis report.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Soapy water solution, do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.